

KLONDIKE

Technický list

NÁZEV:

KLONDIKE

TYP PRODUKTU:

Nátěr se „starožitnými“ kovovými efekty

POUŽITÍ:

Dekoratívni nátěr na vodné bázi pro interiéry

TECHNICKÉ PARAMETRY

specifická hmotnost: 1.020 ± 30 g/l při 25°C

viskozita: = = =

spotřeba: : 5 - 6 m²/l (může se lišit v závislosti na drsnosti povrchu, poréznosti, absorpci a na způsobu aplikace)

estetický efekt: saténový

barevnost: dle vzorníku barev

balení: 1l - 2,5l

DOBA SCHNUTÍ:

na dotek: 2 hodiny při 20°C

přelakovatelné: 5-6 hodin při 20°C

úplné uschnutí: 24 hodin při 20°C

CHARAKTERISTIKA A

ODOLNOST:

Jedná se o moderní a elegantní barvu na vodní bázi pro použití v interiéru. KLONDIKE může být aplikován na širokou škálu povrchů; díky svým jedinečným barvám a odstínům, může být použit k vytvoření mimořádně trendového životního prostředí. Zdobené povrchy zachycují vzácné kovové částice zabudované v barvě, čímž zvyšují jeho zlaté, stříbrné a oxidované účinky. Tím je dosaženo dokonalého výsledku: pokoje jsou orámované kovovými stěnami a stávají se skutečně moderními prostory. KLONDIKE je vysoce kvalitní produkt jelikož je prodyšný, omyvatelný a může být také přetřen jakoukoli jinou, vodou ředitelnou barvou

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Staré zdi. Odstraňte staré odlupující se nátěry a umyjte povrch s vodou a s použitím vhodného mýdla. Poté, naneste fixační prostředek vhodný pro daný typ povrchu. Jakmile bude úplně suchý, naneste vrstvu PRIMER 900 a po uplynutí 6 hodin při 20°C pokračujte v nanesení KLONDIKE.

Nové zdi. Vyčistěte povrch. Po uschnutí ohrňte povrch a naneste vrstvu vhodného fixačního prostředku. Jakmile bude úplně suchý, naneste vrstvu PRIMER 900 a po uplynutí 6 hodin při 20°C pokračujte v nanesení KLONDIKE.

Dřevo, sklo, lehké slitiny a lakované železo. Odstraňte z povrchu veškeré mastnoty a dobře ho ohrňte, aby byl čistý a hladký. Naneste jednu vrstvu penetrace, vhodnou pro daný typ povrchu, a poté naneste jednu vrstvu PRIMER 900. Po uplynutí 6 hodin při 20°C pokračujte v nanesení KLONDIKE.

Nové železo (neošetřené). Odstraňte z povrchu veškeré mastnoty a jakékoliv vrstvy rzi a naneste jednu vrstvu (nebo více) vhodného antikoročního nátěru. Jakmile bude úplně suchý, naneste vrstvu PRIMER 900 a po uplynutí 6 hodin při 20°C pokračujte v nanesení KLONDIKE.

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

ředění: produkt připraven k použití

NANESENÍ:

štetcem - hladítkem

počet vrstev: 2

Pro dosažení odstínů dle vzorníku, opatrně smíchejte KLONDIKE s přesným množstvím požadované COLORI' barvicí pasty: 15ml na 2,5l KLONDIKE, nebo 6ml na 1l KLONDIKE. Nebo můžete dosáhnout požadovaného odstínu s pomocí VALCONE systému míchání barev. Pro vytvoření GOLD (zlatého) nebo SILVER (stříbrného) efektu, budete muset přidat GOLD ADDITIVE G 100 nebo SILVER ADDITIVE G 200 do zabarveného materiálu KLONDIKE, v následujícím množství: 250 ml pro 2,5l KLONDIKE, nebo 100ml pro 1l KLONDIKE.

Klasický efekt (s použitím hladítka): naneste KLONDIKE s pomocí nerezového hladítka PV 43, nerovnoměrnými tahy všemi směry o délce 15-30 cm, zanecháním lehké a nerovnoměrné vrstvy produktu na povrchu. Po uplynutí 5-6 hodin při 20°C, naneste druhou vrstvu KLONDIKE podle výše uvedeného postupu. Vyčkejte cca 1 hodinu při 20°C a pracujte na povrchu s pomocí stejného nerezového hladítka PV 43 (čistého, nejedná se o nanesení další vrstvy), křížovými tahy všemi směry o délce 15-30 cm, vytvořením tlaku pro rozdrčení barevných částic a jejich zmenšení, čímž se vytvoří světlé a stínové efekty.

Klasický efekt (štětec + hladítko): Klasický efekt může být také dosažen s použitím následujícího způsobu nanesení. Bohatě namočte štětec PV 76 do produktu a nanášejte KLONDIKE malými tahy o délce 8-15 cm všemi směry, zanecháním lehké a nerovnoměrné vrstvy produktu na povrchu. Po uplynutí cca 20 minut při 20°C, použijte čisté nerezové hladítko PV 43 pro uhlazení povrchu tahy všemi směry. Poté, po uplynutí cca 5-6 hodin při 20°C, naneste druhou vrstvu KLONDIKE, stále s pomocí štětce PV 76 a podle stejného postupu jako pro první vrstvu. Vyčkejte cca 1 hodinu při 20°C a pracujte na povrchu s pomocí nerezového hladítka PV 43 (čistého, nejedná se o nanesení další vrstvy), křížovými tahy všemi směry o délce 15-30 cm, vytvořením tlaku pro rozdrčení barevných částic a jejich zmenšení, čímž se vytvoří světlé a stínové efekty.

Efekt „tak štětcem“: Bohatě namočte štětec PV 76 do produktu a nanášejte KLONDIKE malými tahy o délce 8-15 cm všemi směry, zanecháním lehké a nerovnoměrné vrstvy produktu na povrchu. Poté, po uplynutí cca 5-6 hodin při 20°C, naneste druhou vrstvu KLONDIKE, podle stejného postupu jako pro první vrstvu. Vyčkejte cca 1 hodinu při 20°C a pracujte na povrchu s pomocí štětce PV 76 (čistého, nejedná se o nanesení další vrstvy), křížovými tahy všemi směry, vytvořením tlaku na povrchu.

Skladování: v pevně uzavřeném obalu, i po použití, při teplotě mezi +10°C a +30°C.

POZN.: Aplikační teplota by měla být mezi +5°C a +30°C. Vyčistěte nástroje s vodou a mýdlem ihned po použití.