

METEORE 8

Technický list

NÁZEV:

METEORE 8

TYP PRODUKTU:

Strukturované pokrytí

POUŽITÍ:

Dekorativní nátěr na vodné bázi pro interiéry

TECHNICKÉ PARAMETRY

specifická hmotnost: 1.636 ± 30 g/l při 20°C

viskozita: = = =

spotřeba: 4 - 5 m²/l (může se lišit v závislosti na drsnosti povrchu, poréznosti, absorpci a na způsobu aplikace)

12 - 13 m²/l (může se lišit v závislosti na drsnosti povrchu, poréznosti, absorpci a na způsobu aplikace)

estetický efekt: matný

barevnost: dle vzorníku barev

balení: 1l, 4l

DOBA SCHNUTÍ:

na dotek: 1 hodina při 20°C

přelakovatelné: 6-8 hodin při 20°C

úplné uschnutí: 48 hodin při 20°C

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Odstraňte staré nátěry, pokud se odlupují, a umyjte povrch s použitím vhodného mýdla. Pak použijte vhodnou penetraci nebo Primer 400 zředěný 50% vody. Po cca 4 hodinách a při 20°C, pokračujte v nanesení Meteore 8.

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

ředění: produkt připraven k použití

NANESENÍ:

s nerezovým hladítkem a špachtlí

počet vrstev: 1

Effetto Spatolato: Postupně nanášejte jednu vrstvu Meteore 8 na plochu o rozloze 1 - 2 m², s použitím hladítka PV 43, nepravidelnými tahy do všech stran o délce 10 – 15 cm. Na stále mokrému povrchu vytvářejte tahy polohladké, rýhované struktury s pomocí hladítka PV 43 do všech stran o délce 10 – 15 cm. Po zhruba 4 hodinách, při 20°C, vyhladte povrch s pomocí brusného papíru o zrnitosti 220/260 pro odstranění nerovností. Poté naneste dvě vrstvy Lamè různých odstínů. Vyčkejte alespoň 2 hodiny mezi nanesením prvního odstínu Lamè a toho druhého. Nanášejte Lamè také hladítkem PV 43, do všech stran, s ponecháním jen malého množství produktu na povrchu.

Spotřeba: Meteore 8 zhruba 4 - 5 m²/l; Lamè zhruba 16 - 20 m²/l (v jedné vrstvě, v závislosti na tloušťce naneseného Meteore 8).

Effetto Venato (vertikální, horizontální, šikmý): Postupně nanášejte jednu vrstvu Meteore 8 na plochu o rozloze 2 - 3 m², s použitím nerezového hladítka PV 43, nepravidelnými tahy do vybraného směru. Na stále mokrému povrchu vytvářejte nepravidelné jemné tahy o délce 20 – 35 cm s pomocí špachtle PV 84, do vybraného směru. Po zhruba 4 hodinách, při 20°C, vyhladte povrch s pomocí brusného papíru o zrnitosti 220/260 pro odstranění nerovností. Poté naneste dvě vrstvy Lamè různých odstínů. Vyčkejte alespoň 2 hodiny mezi nanesením prvního odstínu Lamè a toho druhého. Nanášejte Lamè také hladítkem PV 43, v návaznosti na směr pruhů, s ponecháním jen malého množství produktu na povrchu.

Spotřeba: Meteore 8 zhruba 4 - 5 m²/l; Lamè zhruba 16 - 20 m²/l (v jedné vrstvě, v závislosti na tloušťce naneseného Meteore 8).

Effetto Fiorato (květovaný efekt) : Postupně nanášejte jednu vrstvu Meteore 8 na plochu o rozloze 1 - 2 m², s použitím hladítka PV 43, nepravidelnými tahy do všech stran o délce 20 – 35 cm. Na stále mokřem povrchu vytvářejte tahy nepřetržitými kruhovými pohyby s pomocí špachtle PV 84. Po zhruba 4 hodinách, při 20°C, vyhladte s pomocí brusného papíru o zrnitosti 220/260 pro odstranění nerovností. Poté naneste dvě vrstvy Lamè různých odstínů. Vyčkejte alespoň 2 hodiny mezi nanesením prvního odstínu Lamè a toho druhého. Nanášejte Lamè také hladítkem PV 43, do všech stran, s ponecháním jen malého množství produktu na povrchu.

Spotřeba: Meteore 8 zhruba 4 - 5 m²/l; Lamè zhruba 16 - 20 m²/l (v jedné vrstvě, v závislosti na tloušťce naneseného Meteore 8).

Effetto Liscio (hladký efekt): Naneste jednu vrstvu Meteore 8 s pomocí hladítka PV 43, tahy do všech stran, dlouhými 15 – 20 cm. Vyčkejte, až materiál trochu ztvdne a pak ho uhladte čistým hladítkem, všemi směry. Po zhruba 4 hodinách, při 20°C, vyhladte povrch s pomocí brusného papíru o zrnitosti 220/260 pro odstranění nerovností. Poté naneste dvě vrstvy Lamè různých odstínů. Vyčkejte alespoň 2 hodiny mezi nanesením prvního odstínu Lamè a toho druhého. Nanášejte Lamè také hladítkem PV 43, do všech stran, s ponecháním jen malého množství produktu na povrchu.

Spotřeba: Meteore 8 zhruba 12 - 13 m²/l; Lamè zhruba 35 - 40 m²/l (v jedné vrstvě, v závislosti na tloušťce naneseného Meteore 8).

POZN.: Pro světlé odstíny (neobarvený METEORE 8) se doporučuje nanesení LAME' plastovým hladítkem PV91 (il Frattone in Plastica PV 91).

Aplikační teplota: mezi +5°C a +30°C

Skladování: v pevně uzavřeném obalu, i po použití, při teplotě vyšší než +10°C a nižší než +30°C.

Datum spotřeby: cca 2 roky, je-li produkt uložen v původním uzavřeném obalu.

POZN.: Před použitím důkladně promíchejte mechanickým míchadlem. Aplikační teplota by měla být mezi +5°C a +30°C. Vyčistěte nástroje s vodou a mýdlem ihned po použití.