

Teodorico

Dekoratívni nátěr, s výrazným vizuálním efektem pro vnitřní povrchy

POPIS

Teodorico je dekorativní úprava na bázi vápna, speciálně formulována pro výzdobu prestižního interiéru a exteriéru, z hydratovaného tmelu, jemného mramorového prášku, vybraných inertních a reologických modifikátorů, což zaručuje perfektní zpracovatelnost produktu. S jeho formulací, **Teodorico** umožňuje dosáhnout jednotné povrchové úpravy s tlumeným leskem, podobné mramoru, a tím vytváří jemné a živé odstíny.

OBLAST POUŽITÍ

Teodorico je určen pro dekoraci prestižních interiérových a exteriérových povrchů.

Přírodní vápenné povrchy jsou pro **Teodorico** nejvíce vhodnými podklady, jelikož s nimi výrobek chemicky reaguje, čímž vytváří unikátní spojení, které umožňuje zachovat vápennou vrstvu co nejdéle.

Kromě toho, **Teodorico** umožňuje dosáhnout extrémně elegantní výzdoby interiéru.

Při dodržení všech postupů pro přípravu povrchu, **Teodorico** lze nanést také na:

- Vápenné a cementové malty
- Předem smíchané omítky
- Existující vápenné a sádrové omítky
- Paropropustné omítky
- Sádrové desky

VLASTNOSTI

Pojivo: vápenný hydrát, vinylové kopolymery na vodní bázi
Hustota: **Teodorico**: 1,55 +/- 0,05 g/ml

Díky své vysoké parní propustnosti, **Teodorico** je ideální produkt pro zachování prodyšnosti povrchu.

ŘEDĚNÍ

Teodorico: připraven k použití

Cera Wax (polyethylenový vosk): připraven k použití. Maximální zředění s vodou: 100% dle požadovaného stupně jasu.

Acquadivetro (siloxanový ochranný lak na vodní bázi): maximální zředění s 30% vody, před aplikací proveďte test.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím a pigmentací důkladně promíchejte materiál. Nenanášejte na vlhké povrchy. Nedoporučuje se používat na čerstvé betonové zdi dříve než po uplynutí 4 týdnů od aplikace cementu.

Přidejte **Mica** k **Teodorico** před pigmentací a nanášením produktu, podle pokynů v technickém listě **Mica**.

Přidání **Mica** musí být postupné a musí být provedeno mechanicky pomocí mixéru po dobu cca 2 minut.

PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE

(Podmínky prostředí: T = 25°C, HR = 60%)

Povrch musí být dokonale suchý, bez prachu, bez vlhkosti nebo slaných skvrn.

Zabrousit nebo upevnit povrch stěny s použitím dalších produktů pokud je to nutné.

V případě plísní, ošetřete povrch vhodnými výrobky proti plísním.

Odstranit z povrchu staré a odlupující se nátěry.

Vyšší vrstvy starého vápenného nátěru a temperové barvy musí být odstraněny.

Před aplikací se musí odstranit z povrchu prach, smog nebo jiné usazeniny.

V případě nesterodných nebo vápencových povrchů naneste štětcem jednu vrstvu zředěného **Decofixu** (ochranný materiál na bázi mikroemulze).

Na suchý a pevný povrch, naneste štětcem jednu vrstvu zředěného **Novaprimeru** (akrylový pigmentovaný nátěr na vodní bázi).

V případě drsných povrchů, doporučuje se vyrovnat je s **Marmur Fine** případně s **Marmur Medio**, nebo oběma.

Na suchý povrch, naneste jednu hladkou vrstvu **Teodorico** s pomocí nerezového hladítka.

Odstraňte možné nedostatky nebo přebytky produktu. Jakmile je povrch suchý, naneste druhou vrstvu **Teodorico** s pomocí nerezového hladítka a ještě před úplným zaschnutím povrchu, pracujte na něm s pomocí nerezového hladítka pro stucco.

Pro zlepšení vizuálního efektu, doporučujeme udržovat povrch mokry a zkomprimovat jej, do dosažení požadované textury.

OCHRANA A DEKORACE POVRCHU

Je možné dodat povrchu dodatečnou ochranu a dekoraci nanesením **Cera Wax**. Pro další podrobnosti viz **Cera Wax** technický list.

Vyšší ochrana interiérových a exteriérových povrchů může být docílena nanesením **Acquadivetro**.

Acquadivetro musí být nanesen po uplynutí alespoň 20-30 dní po nanesení **Teodorico**, ve stabilních klimatických podmínkách (T = 25°C, HR = 60%), aby hodnota pH podkladu klesla pod 12.

DOPORUČENÍ

Materiál musí být chráněn před chladem, vysokými teplotami a náhlými teplotními změnami v průběhu celého procesu nanesení.

Neaplikujte při teplotě vzduchu, podkladu a produktu nižší než + 5°C nebo vyšší než + 35°C, ani na přímém slunečním světle, ani na příliš zahřáté povrchy (i když ve stínu). Vlhkost okolí by neměla přesáhnout 75%, vlhkost podkladu musí být menší než 10%.

Je vhodné dokončit každý projekt s materiálem ze stejné výrobní šarže.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

Očistěte s vodou, ihned po použití.

SPOTŘEBA

Teodorico: 2-3 Kg/m² pro 2 vrstvy, dle typu povrchu a jeho míry vstřebávání.

Cera Wax: 15-20 m²/l, dle typu povrchu a jeho míry vstřebávání.

Acquadivetro: 7-20 m²/l, dle typu povrchu a jeho míry vstřebávání.

BAREVNOST

Bílá a barvy dle vzorníku barev **Teodorico**.

BALENÍ

Balení 5kg a 20kg pro Teodorico Base Neutral (neutrální báze)

DATUM SPOTŘEBY

Zabalený materiál - 24 měsíců při skladování v původním uzavřeném obalu a při teplotách mezi + 5°C a + 35°C.

Jelikož se jedná o přípravek na bázi vápna, může dojít ke zvýšení viskozity v průběhu skladování.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Směrnice EU 2004/42/CE

Dráždivé. / Nebezpečí vážného poškození očí. / Dráždí kůži.
/ Uchovávejte mimo dosah dětí. / Vyhněte se kontaktu s očima. / V případě kontaktu s očima, okamžitě vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře. / Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu pro oči a obličej. / V případě požití výrobků, ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu plechovku nebo etiketu výrobku

Označování nebezpečnosti podle směrnic 67/548 / EEC a 1999/45 / EC a následujících změn a úprav. Výrobek musí být přepravován, používán a skladován v souladu s platnými normami hygieny a bezpečnosti; po použití nevyhazujte do odpadu, nechte zbytky materiálu uschnout a pak s nimi zacházejte jako se zvláštním odpadem.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

N.B. – NOVACOLOR zaručuje, že informace uvedené v tomto technickém listu se zakládají na svých nejlepších technických a vědeckých zkušenostech a znalostech; avšak nenese žádnou odpovědnost za dosažené výsledky, následující jejich využití, protože podmínky použití jsou mimo jeho kontrolní kapacity. Doporučuje se vždy zkontrolovat, zda je výrobek přizpůsobený konkrétnímu případu. Tento list nahrazuje všechny předchozí listy.