

Spatula Stuhhi

Je to lesklý, přírodní, vysoce kvalitní štuk; mramorový prášek a aditiva vytvářejí velmi adhezivní a lehce zpracovatelný materiál, se kterým dosáhnete velmi rychle finální fáze.

SPATULA STUHHI je prodyšný, odolný proti alkáliím a je vynikající přírodní proti-plísňový a baktericidní výrobek; jeho neustálý proces karbonace ho dělá vysoce odolným proti vlhkosti. SPATULA STUHHI je zcela ekologický materiál, neobsahující rozpouštědla. Je kompletně na bázi vody, a proto je nehořlavý. Hlavním rysem tohoto výrobku je, že má vysoce sofistikovaný estetický účinek, ale zároveň je naprosto přírodní, s překvapivými technickými vlastnostmi, jako je jeho prodyšnost a jeho odolnost vůči bakteriím.

Ideální pokrytí pomocí 3 vrstev: 1 kg / m².

Omyvatelnost

Produkt není omyvatelný v normální verzi. Naopak, jeho předností je, že může dýchat. Doporučujeme ochranu s Cera del Vecchio v místech, kde je nutná omyvatelnost.

Doba schnutí

Plochu lze ošetřit po cca 12-14 hodinách při teplotě +20°C a při relativní vlhkosti 65%.

Zcela suchého povrchu je dosaženo po 28 dnech.

Spotřeba:

Primer Naturale 150-200 g/m²,

Spatula Stuhhi 700-1000 g/m²



Postup nanesení



Krok - 1

Začněte s aplikací **Spatula Stuhhi Primer Natural**.



Krok - 2

Připravte vyžadovaný odstín (přimíchejte pigmenty) a nechte odležet 24 hodin; vše dobře smíchejte pomocí šlehače.



Krok - 3

PRVNÍ VRSTVA – Při natažení se materiál uvolňuje, což usnadňuje jeho nanesení.




Krok - 4

DRUHÁ VRSTVA – Povrch je dokonale suchý a absorpční, poskytuje zcela hladký povrch což je ideální pro TŘETÍ VRSTVU.



Krok - 5

TŘETÍ VRSTVA – Důležitý trik pro dosažení snadného lesku je dobře promíchat Spatula Stuhhi, aby byl více tekutý



Krok - 6

Tady je foto dvou různých konzistencí. Použijte naše speciální špachtle, zejména pro třetí vrstvu.



Krok - 7

V tomto okamžiku bude výrobek pronikat do každé malé trhliny a díky mírnému tlaku na povrchu bude dokonale hladký. Naneseme...



Krok - 8

... a uhladíme Spatula Stuhhi, a to na ploše cca 1m2 a...
(v Terra Cotta více naklonit špachtli)



Krok - 9

... 30 vteřin později vyleštíme pomocí čisté špachtle, tímto způsobem. Jdeme na další m2, překrytím prvního vyloučíme jakékoli známky spojení.



Krok - 10

V tomto bodě je práce dokončena, stěna je kompaktní, lesklá, jemná a zcela prodyšná.