

RustOn

Dekorativní úprava pro interiéry s efektem antické patiny

POPIS

RustOn je metalická patina s vybranými železnými pigmenty, akrylovou pryskyřicí a speciálními pigmenty schopnými zahalovat původní barvy podkladu, což vytváří příjemný účinek rzi.

Podklad si udržuje stárnoucí vzhled, který se může lišit podle zvolené aplikace techniky a dle přípravy podkladu. **RustOn** je k dispozici v **Red** (červené), **Green** (zelené), **Blue** (modré), a **Pearl** (perlové) barvě.

OBLAST POUŽITÍ

Dekorace prestižních interiérů, podle nejmodernějších a současných "betonových" trendů v architektonické oblasti.

VLASTNOSTI

Pojivo: disperze akrylového kopolymeru se styrenem

Hustota:

RustOn Red: 1,17 +/- 0,05 gr/ml

RustOn Green: 1,17 +/- 0,05 gr/ml

RustOn Blue: 1,13 +/- 0,05 gr/ml

RustOn Pearl: 1,13 +/- 0,05 gr/ml

RustOn umožňuje vytváření ploch s efektem podobnému rzi, a to bez použití jakéhokoliv stříkáčích pistolí.

To umožňuje vytvoření mnoha různých efektů díky výběru: různých barev, příprava podkladu, používané techniky.

ŘEDĚNÍ

RustOn Fondo (dekorativní husté pokrytí pro interiéry): připraven k použití

RustOn (Red, Blue, Pearl, Green): připraven k použití

UPOZORNĚNÍ

Před použitím a pigmentací důkladně promíchejte materiál. Nedoporučuje se používat na čerstvé betonové zdi dříve než po uplynutí 4 týdnů od aplikace cementu.

PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE

(Podmínky prostředí: T = 25°C, HR = 60%)

Povrch musí být dokonale suchý, bez prachu, bez vlhkosti nebo slaných skvrn.

Zabruste nebo upevněte povrch s použitím dalších produktů, pokud je to nutné.

V případě plísní, ošetřete povrch vhodnými výrobky proti plísním.

Odstranit z povrchu staré a odlupující se nátěry.

Vyšší vrstvy starého vápenného nátěru a temperové barvy musí být odstraněny.

Před aplikací se musí odstranit z povrchu prach, smog nebo jiné usazeniny.

V případě nestejných nebo vápencových povrchů naneste štětcem zředěnou jednu vrstvu **Decofixu** (ochranný materiál na bázi mikroemulze).

Na suchý a pevný povrch, naneste štětcem nebo válečkem jednu vrstvu zředěného **Novaprimeru** (akrylový pigmentovaný nátěr na vodní bázi).

Na suchý nátěr, naneste jednu vrstvu **RustOn Fondo** s nerezovým hladítkem. S použitím stejného hladítka,

zapracovávejte do ještě mokrého povrchu pro odstranění přebytku produktu do obdržení hladkého povrchu.

Jakmile je povrch zcela suchý, naneste nerezovým hladítkem druhou vrstvu **RustOn Fondo**, vytvořením nerovnoměrného povrchu, podobný antické stěně. Počkejte několik minut a pak řádně zakompaktujte povrch.

Po uplynutí nejméně 24 hodin, naneste jednu vrstvu **RustOn** nerezovým hladítkem překříženými pohyby, a odstraňujte nahromaděný materiál.

Po uplynutí nejméně 8 hodin, naneste druhou vrstvu **RustOn** nerezovým hladítkem kruhovými pohyby. Ihned zapracovávejte do povrchu stejnou technikou pro odstranění nedokonalostí nebo nahromaděný materiál.

Doba schnutí: cca 24 hodin v závislosti na druhu podkladu, jeho míry absorpce a okolních podmínkách.

DOPORUČENÍ

Materiál musí být chráněn před chladem, vysokými teplotami a náhlými teplotními změnami v průběhu celého procesu nanesení.

Neaplikujte při teplotě vzduchu, podkladu a produktu nižší než + 10°C nebo vyšší než + 35°C, ani na přímém slunečním světle, ani na příliš zahřáté povrchy (i když ve stínu). Vlhkost okolí by neměla přesáhnout 75%, vlhkost podkladu musí být menší než 10%.

Je vhodné dokončit každý projekt s materiálem ze stejné výrobní šarže. V případě použití více šarží, doporučuje se promíchání produktů, aby se zamezilo drobným rozdílům v tonalitě.

Pro správné použití, ředění a použití výrobků zde uvedených, obraťte se na jejich příslušné technické listy.

Během přípravy podkladu a použití výrobků, doporučuje se správného užívání nástrojů a jednotlivých ochranných zařízení.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

S vodou, ihned po použití.

SPOTŘEBA

RustOn Fondo: 1 Kg/m² ve dvou vrstvách, dle typu povrchu a jeho míry vstřebávání. Je žádoucí předem otestovat specifickou materiálu na daném povrchu.

RustOn (Red, Blue, Pearl, Green): 8-10 m²/l ve dvou vrstvách.

BARVY

RustOn Red (červená), **Green** (zelená), **Blue** (modrá), a **Pearl** (perlová)

BALENÍ

Balení po 1l a 2,5l.

DATUM SPOTŘEBY

Balený produkt je zaručen po dobu 24 měsíců, je-li uložen v původním uzavřeném obalu a při přiměřených teplotách.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Směrnice EU 2004/42/CE

Výrobek nevyžaduje označení podle aktuálních právních předpisů. Používejte výrobky dle pravidel bezpečnosti a hygienických postupů. Nevyprazdňujte zbytky do kanalizace, vodních toků a na zem. Po použití nevyhazujte obal, nechte zbytky úplně vyschnout a zacházejte s nimi, jako se zvláštním odpadem. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. V případě požití výrobků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte mu plechovku nebo etiketu výrobku.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

N.B. – NOVACOLOR zaručuje, že informace uvedené v tomto technickém listu se zakládají na svých nejlepších technických a vědeckých zkušenostech a znalostech; avšak nenese žádnou odpovědnost za dosažené výsledky, následující jejich využití, protože podmínky použití jsou mimo jeho kontrolní kapacity. Doporučuje se vždy zkontrolovat, zda je výrobek přizpůsobený konkrétnímu případu. Tento list nahrazuje všechny předchozí listy.