

Visionnaire

Dekoratívni minerální pokrytí pro interiéry

POPIS

Visionnaire je dekorativní minerální pokrytí pro interiéry, pro dosažení jemně strukturovaných mramorových efektů. **Visionnaire** je vyroben z vápna, vybraných agregátů, syntetických pojiv, a reologických modifikujících činidel, které pomáhají vytvořit snadno aplikovatelný materiál.

Visionnaire je k dispozici v: **Base Gold, Silver, Matt a Blade.**

OBLAST POUŽITÍ

Koncept "**THE CITY VISION**" identifikuje v **Visionnaire** inovativní element, ideální pro dekoraci moderních a hodnotných povrchů.

S různými aplikačními postupy, **Visionnaire** lze použít na:

- Malty
- Předem připravené a nové omítky
- Existující vápenné omítky
- Sádrové desky
- Existující syntetické a minerální barvy
- Minerální konglomeráty, pokud jsou absorbující.

VLASTNOSTI

Pojivo: vápenný hydroxid, vinylový kopolymer na bázi vody
Hustota:

Visionnaire Base Gold: 1,53 +/- 0,05 g/ml

Visionnaire Base Silver: 1,53 +/- 0,05 g/ml

Visionnaire Base Matt: 1,56 +/- 0,05 g/ml

Visionnaire Base Blade: 1,53 +/- 0,05 g/ml

ŘEDĚNÍ

Visionnaire: připraven k použití.

Cera wax (polyethylenový vosk): připraven k použití. Může být zředěn nanejvýše 100% vody dle požadovaného efektu.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím a pigmentací důkladně promíchejte materiál. Nedoporučuje se používat na čerstvé betonové zdi dříve než po uplynutí 4 týdnů od aplikace cementu.

PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE

(Podmínky prostředí: T = 25°C, HR = 60%)

Povrch musí být dokonale suchý, bez prachu, bez vlhkosti nebo slaných skvrn.

Zabrousit nebo upevnit povrch stěny s použitím dalších produktů pokud je to nutné.

V případě plísní, ošetřete povrch vhodnými výrobky proti plísním.

Odstranit z povrchu staré a odlupující se nátěry.

Vyšší vrstvu starého vápenného nátěru a temperové barvy musí být odstraněny.

Před aplikací se musí odstranit z povrchu prach, smog nebo jiné usazeniny.

V případě nestejných nebo vápencových povrchů naneste štětcem zředěnou jednu vrstvu **Decofixu** (ochranný materiál na bázi mikroemulze).

Na suchý a pevný povrch, naneste štětcem nebo válečkem jednu vrstvu zředěného **Novaprimeru** (akrylový pigmentovaný nátěr na vodní bázi). Jakmile je povrch suchý, naneste **Visionnaire** v závislosti na požadovaném efektu:

Saturn efekt:

Naneste první hladkou vrstvu **Visionnaire** nerezovým hladítkem. Před vyschnutím produktu, třete povrch houbovým hladítkem nebo ho komprimujte nerezovým hladítkem.

Po vyschnutí povrchu, odstraňte přesahující množství produktu, pokud existuje. Po nejméně 8 hodinách naneste druhou vrstvu **Visionnaire** nerezovým hladítkem, po malých částech až pokryjete celou plochu. Před vyschnutím produktu, stačte povrch nerezovým hladítkem pro docílení naprosto hladkého efektu.

Mercury efekt:

Naneste silnější vrstvu **Visionnaire** nerezovým hladítkem. Náhodnými pohyby hladítka na povrchu docílíte strukturovaného efektu.

Po nejméně 8 hodinách naneste druhou vrstvu **Visionnaire** nerezovým hladítkem, pro pokrytí celé plochy. Před vyschnutím produktu, stačte povrch nerezovým hladítkem pro docílení naprosto hladkého efektu.

Venus efekt:

Naneste silnější vrstvu **Visionnaire** nerezovým hladítkem.

Pracujte na povrchu se speciálním štětcem "**TheCityVision Brush**", svislými nebo vodorovnými tahy, pro vytvoření lehkých rytin na povrchu.

Na zcela suchém povrchu, zahladte přesahující množství produktu, pokud existuje.

Po nejméně 8 hodinách naneste druhou vrstvu **Visionnaire** nerezovým hladítkem, pro pokrytí celé plochy. Před vyschnutím produktu, stačte povrch nerezovým hladítkem pro docílení naprosto hladkého efektu.

Mars efekt:

Naneste první hladkou vrstvu **Visionnaire** nerezovým hladítkem. Před vyschnutím produktu, třete povrch houbovým hladítkem nebo nerezovým hladítkem.

Po nejméně 8 hodinách naneste druhou vrstvu **Visionnaire** nerezovým hladítkem, po malých částech až pokryjete celou plochu. Jemně "poškrábejte" povrch s "**Trowel for Shantung effect**" (hladítkem pro šantung efekt), pro docílení nahodilých linek. Odstraňte přesahující množství produktu z hladítka, kdy bude potřeba.

Vyčkejte několik minut, a jakmile začne produkt tuhnout, stlačte povrch nerezovým hladítkem, pro dosažení hladkého a kompaktního efektu, který zdůrazňuje kovové vzory produktu.

Jakmile je povrch zcela suchý, očistěte ho čistým štětcem nebo hadříkem od prachu a případného přebytku produktu.

Jupiter efekt:

Po uplynutí alespoň 4 hodin od nanesení penetrace, naneste první hladkou vrstvu **Visionnaire** nerezovým hladítkem. Před vyschnutím produktu, třete povrch houbovým hladítkem nebo nerezovým hladítkem.

Po nejméně 8 hodinách naneste druhou vrstvu **Visionnaire** nerezovým hladítkem.

Třete povrch houbovým hladítkem, pro vytvoření náhodné jemné textury. Odstraňujte přesahující množství produktu z hladítka.

Vyčkejte několik minut, a jakmile začne produkt tuhnout, stlačte povrch nerezovým hladítkem, pro dosažení hladkého a kompaktního efektu, který zdůrazňuje kovové vzory produktu.

Jakmile je povrch zcela suchý, očistěte ho čistým a suchým štětcem od případného přebytku produktu.

DOPORUČENÍ

Materiál musí být chráněn před chladem, vysokými teplotami a náhlými teplotními změnami v průběhu celého procesu nanesení.

Neaplikujte při teplotě vzduchu, podkladu a produktu nižší než + 5°C nebo vyšší než + 35°C, ani na přímém slunečním světle, ani na příliš zahřáté povrchy (i když ve stínu). Vlhkost okolí by neměla přesáhnout 75%, vlhkost podkladu musí být menší než 10%.

Je vhodné dokončit každý projekt s materiálem ze stejné výrobní šarže. V případě použití více šarží, doporučuje se promíchání produktů, aby se zamezilo drobným rozdílům v tonalitě.

Pro správné použití, ředění a použití výrobků zde uvedených, obraťte se na jejich příslušné technické listy.

Během přípravy podkladu a použití výrobků, doporučuje se správného užívání nástrojů a jednotlivých ochranných zařízení.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

Očistěte s vodou, ihned po použití.

SPOTŘEBA

Visionnaire:

Saturn efekt: 0,3-0,7 Kg/m² pro obě vrstvy, dle typu povrchu, jeho míry vstřebávání a textury.

Mercury efekt: 0,6-1 Kg/m², pro obě vrstvy, dle typu povrchu, jeho míry vstřebávání a textury.

Venus efekt: 0,6-1 Kg/m² pro obě vrstvy, dle typu povrchu, jeho míry vstřebávání a textury.

Mars efekt: 0,6-1 Kg/m² pro obě vrstvy, dle typu povrchu, jeho míry vstřebávání a textury.

Jupiter efekt: 0,6-1 Kg/m² pro obě vrstvy, dle typu povrchu, jeho míry vstřebávání a textury.

Cera Wax: 15-20 m²/l, dle typu povrchu a jeho míry vstřebávání.

BARVY

Báze a barvy dle **Visionnaire** vzorníku barev.

BALENÍ

Plechovky po 1l, 5l a 20l.

DATUM SPOTŘEBY

Zabalенý materiál - 24 měsíců při skladování v původním uzavřeném obalu a při teplotách mezi + 5°C a + 35°C.

Jelikož se jedná o přípravek na bázi vápna, může dojít ke zvýšení viskozity v průběhu skladování.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Směrnice EU 2004/42/CE

Dráždivé. / Nebezpečí vážného poškození očí. / Dráždí kůži.
/ Uchovávejte mimo dosah dětí. / Vyhněte se kontaktu s očima. / V případě kontaktu s očima, okamžitě vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře. / Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu pro oči a obličej. / V případě požití výrobků, ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu plechovku nebo etiketu výrobku

Označování nebezpečnosti podle směrnic 67/548 / EEC a 1999/45 / EC a následujících změn a úprav. Výrobek musí být přepravován, používán a skladován v souladu s platnými normami hygieny a bezpečnosti; po použití nevyhazujte do odpadu, nechte zbytky materiálu uschnout a pak s nimi zacházejte jako se zvláštním odpadem.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

N.B. – NOVACOLOR zaručuje, že informace uvedené v tomto technickém listu se zakládají na svých nejlepších technických a vědeckých zkušenostech a znalostech; avšak nenesе žádnou odpovědnost za dosažené výsledky, následující jejich využití, protože podmínky použití jsou mimo jeho kontrolní kapacity. Doporučuje se vždy zkontrolovat, zda je výrobek přizpůsobený konkrétnímu případu. Tento list nahrazuje všechny předchozí listy.