

System Wall2Floor NF

Mikrocementní systém pro dekoraci vodorovných a svislých povrchů v interiérech

POPIS

Wall2Floor je složený systém z několika materiálů, který umožňuje docílit nejmodernějších bezešvých povrchových úprav pro vodorovné i svislé povrchy.

OBLAST POUŽITÍ

Systém Wall2Floor NF je speciálně navržen pro použití v bytových i komerčních prostorách, lze ho použít uvnitř bytů, kanceláří, obchodů a showroomu. **Systém Wall2Floor NF** umožňuje použití již na stávající vodorovné a svislé povrchové úpravy za pomoci systému vrstvení.

Systém Wall2Floor NF může být aplikován na:

- Beton
- Potěry (tradiční cementové, podlahové vytápění, plovoucí, atd.)
- Dlažbu keramickou, pískovec, mozaiku.
- Povrchy s již existujícím nátěrem z polyuretanu nebo epoxidového typu.
- Povrchy z přírodního a rekonstituovaného kamene
- Různé minerální konglomeráty, pokud jsou savé.
- Nové a staré omítky na bázi hydraulických pojiv
- Dekorační povlaky organické nebo anorganické povahy.
- Povrchy omítkové a sádrokartonové (pouze svislé).

Vlastnosti:

Povrchy musí být čisté, suché, pevné a bez odlupování, bez skvrn od vlhkosti, vosku, mastnot a prachu.

V případě aplikace **systému Wall2Floor NF** na povrchy s podlahovým vytápěním ujistit se, aby byly předem provedeny všechny nezbytné zkoušky, pro vyloučení vytváření kondenzace, praskání nebo poškození na daném povrchu, které by v žádném případě nevznikly následkem aplikace **systému Wall2Floor NF**.

V případě použití ve sprše bez keramické vaničky, je potřeba provést sklon pro odtok vody.

Dilatační spáry musí mít možnost vstřebat veškerý strukturální pohyb, v žádném případě nesmí být spojeny nebo zakryty.

NEVHODNÉ POVRCHY

Systém Wall2Floor NF není aplikovatelný na vodorovné a svislé povrchy, které neumožňují požadovanou přilnavost a rozměrovou stálost.

Následující materiály nejsou vhodné:

- Parkety.
- Linoleum.
- Povrchy z předpracovaného dřeva.
- Natřené a nenatřené kovové povrchy.
- Povrchy ze skla, cihly ze skla.
- Povrchy vlhké nebo s rostoucím množstvím vlhkosti.
- Nepoužívejte na koupelnové armatury nebo na jiné povrchy, které mohou vést k shromažďování vody.

UPOZORNĚNÍ

Delší kontakt s mýdlem, olejem, krémy a tekutinami obecně nebo s mokřými předměty může vést ke vzniku skvrn na povrchu.

Před aplikací materiálu W2F na nově položené betonové povrchy, ponechte tento betonový povrch pro vytvrzení nejméně čtyři týdny.

Použití systému se doporučuje pouze pro kvalifikovaný personál s prověřenými zkušenostmi v oblasti podlahových krytin.

Doporučuje se vždy používat materiál ze stejné výrobní šarže. V případě použití více šarží, doporučuje se promíchání produktů, aby se zamezilo drobným rozdílům v tonalitě. V případě nutnosti pokračování prací s novou šarží, vyhněte se souvislému nanesení dvou různých šarží.

Pro další informace viz **DODATEK K SYSTÉMU WALL2FLOOR NF**, připojený k technickému listu.

PRODUKTY SYSTÉMU WALL2FLOOR NF

Wall2Floor Rasal NF: materiál pro vyrovnání povrchu na bázi betonu.

Wall2Floor Top Coat NF: dekorativní nátěr pro vodorovné a svislé plochy.

Wall2Floor Componente B: specifická práškovitá přísada pro Wall2Floor Top Coat NF.

Wall2Floor Primer Componente A: komponent A pro dvousložkový základní nátěr, s vysokou penetrační schopností.

Wall2Floor Primer Componente B: komponent B pro dvousložkový základní nátěr, s vysokou penetrační schopností.

Wall2Floor Clear Finish Matt A: komponent A pro polyuretanovou dvousložkovou povrchovou úpravu na vodní bázi, matný.

Wall2Floor Clear Finish Satin NF A: komponent A pro polyuretanovou dvousložkovou povrchovou úpravu na vodní bázi, saténový.

Wall2Floor Clear Finish Glossy A: komponent A pro polyuretanovou dvousložkovou povrchovou úpravu na vodní bázi, lesklý.

Wall2Floor Clear Finish NF B: komponent B pro polyuretanovou dvousložkovou povrchovou úpravu matnou, saténovou a lesklou.

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ SYSTÉMU WALL2FLOOR NF

(V závislosti na podmínkách prostředí: T = 25 ° C, HR = 60%)

Wall2Floor Rasal NF

Příprava směsi: Použijte 5-6 litrů čisté vody na 25 kg produktu. Přidejte **Wall2Floor Rasal NF** do vody a promíchejte pomocí mechanického míchadla po dobu tří minut. Získaná směs by měla být bez hrudek nebo zbytků špatně promíchaného produktu.

Doba zpracovatelnosti směsi: cca 60 minut.

Wall2Floor Top Coat NF

Příprava směsi: před aplikací, přidejte ke každému 15kg balení Wall2Floor **Top Coat NF** jedno 5kg balení **Wall2Floor Componente B**. Za pomoci mechanického míchadla promíchejte obě složky po dobu tří minut.

Ředění: po smíchání obou složek je možné přidat až 5% vody.

Doba zpracovatelnosti směsi: cca 90 minut.

Wall2Floor Primer

Poměr míchání v hmotnosti: 2 díly **komponentu A** + 1 díl **komponentu B**

Příprava směsi: homogenizovat **Wall2Floor Primer Componente A** od všech možných sedimentů. Přidat **Wall2Floor Primer Componente B** do **Wall2Floor Primer Componente A** a promíchat ručně po dobu cca 45-60 vteřin.

Ředění: zředit získanou směs (0,500 l složky A + 0,250 složky B) přidáním 3 litrů vody. S balením řádně zředěného produktu A+B, je možné pokrýt plochu o rozloze 75-90 m².

Doba zpracovatelnosti směsi: cca 60 minut.

Wall2Floor Clear Finish

Poměr míchání v hmotnosti: 10 dílů **komponentu A** + 3 díly **komponentu B**

Příprava směsi: homogenizovat **Wall2Floor Clear Finish A** od všech možných sedimentů. Přidat **Wall2Floor Clear Finish NF B** do **Wall2Floor Clear Finish NF A** a promíchat ručně po dobu cca 45-60 vteřin. Jiná možnost je promíchat složky vrtákem opatřeným směšovací lopatkou při nízké rychlosti, po dobu 1 minuty.

Získaná směs by měla být bez hrudek a zbytků špatně promíchaného produktu, nebo jiných nečistot.

Ředění: zředit získanou směs (2,500 l složky A + 0,750 složky B) přidáním 0,300-0,400 litrů vody. S balením řádně zředěného produktu A+B, je možné pokrýt ve dvou vrstvách plochu o rozloze přibližně 20-22 m².

Doba zpracovatelnosti směsi: cca 60 minut.

SPOTŘEBA MATERIÁLŮ SYSTÉMU WALL2FLOOR NF

Wall2Floor Rasal NF (v podobě prášku) : 1,5-2,5 kg/m², ve dvou vrstvách, dle druhu práce a stavu povrchu.

Wall2Floor Top Coat NF: 1,2-1,5 kg/m², ve dvou vrstvách, dle druhu práce a stavu povrchu.

Wall2Floor Primer: 100-120 m²/l.

Wall2Floor Clear Finish NF: 6-7 m²/l, ve dvou vrstvách.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY K SYSTÉMU WALL2FLOOR NF

Decofix: ochranný materiál na bázi mikroemulze

Wall2Floor Athena: podkladový materiál pro lepší přilnavost na lesklé povrchy jako jsou – dlaždice, mozaiky atd.

PŘÍPRAVA DOPLŇKOVÝCH PRODUKTŮ K SYSTÉMU WALL2FLOOR NF

Decofix: naředit čistou vodou. Ředění musí být upraveno vzhledem k typu povrchu.

Pro povrchy z omítky a sádkartonové desky, zředit vodou od 50 do 100%.

Pro povrchy z minerálních konglomerátů, s tradičními potěry, s novými i starými omítkami na bázi hydraulických pojiv, se starými nátěry, zředit vodou od 100 do 200%.

Pro kamenné a betonové povrchy, zředit vodou od 200 do 300%.

Wall2Floor Athena: připraven k použití.

SPOTŘEBA DOPLŇKOVÝCH PRODUKTŮ K SYSTÉMU

Decofix: 8-18 m²/l, dle typu povrchu a jeho absorpční kapacity.

Wall2Floor Athena: 15-20 m²/l, dle typu povrchu.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

Očistěte vodou, ihned po použití.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI

Materiál zabalený v originálním balení a uchovávaný v skladech při vhodných podmínkách má danou dobu použitelnosti: 1 rok pro práškové produkty, 1 rok pro produkty dvousložkové a 2 roky pro všechny ostatní produkty.

Maximální teplota pro skladování: + 30°C

Minimální teplota pro skladování: + 10°C.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRODUKTŮ

První čistící činnosti musí být provedeny po vytvrzení produktu, a to obvykle po době nejméně **7 dnů** (při průměrné teplotě 25°C, s vlhkostí 60%). Obecně platí, že povrchy potažené systémem **Wall2Floor NF** by měly být čištěny non-agresivními čistícími prostředky (neutrální), ve studené nebo teplé vodě (nepřekračovat teplotu 40°C, vyhnout se všem tepelným šokům). Nepoužívejte parní čištění. Nepoužívejte kartáčovací stroje, které by mohly narušit estetický efekt. Tyto plochy mají dobrou odolnost vůči mnoha produktům používaných pro domácnost a průmyslové použití.

Doporučuje se, aby se rychle odstranily všechny agresivní produkty a povrch se promyl vodou, aby se zabránilo dlouhodobému kontaktu a možné korozi povrchové vrstvy **Wall2Floor NF**. Vyhněte se delšímu působení citronové šťávy, octu, rajčatové šťávy, produktů pro odstranění vodního kamene a obecně vysoce alkalických detergentů nebo kyselin, které by mohly narušit povrch upravený systémem **Wall2Floor NF**. Údržba, která se koncentruje jen na určitá místa může být viditelná. Pro udržení stejně vypadající povrchové vrstvy, použijte stejnou povrchovou úpravu na celý povrch. Před prováděním údržby, ošetřete povrch brusným papírem a následně očistěte, přitom dbejte na rovnoměrné nanášení produktu na celý povrch.

BAREVNOST

Pigmentace je možná pouze za pomoci pigmentů **Mixcolor** od **Novacolora**. Pouze **Wall2Floor Top Coat NF** může být zbarven. Tato operace musí být vždy provedena před přidáním **Wall2Floor Componente B**.

Viz vzorník **Wall2Floor NF**.

DOPORUČENÍ

Nejprve zkontrolujte, že všechny použité nástroje a osobní ochranné prostředky (brýle, rukavice, chrániče kolen, atd.) jsou vhodné a v dobrém stavu.

Nevystavujte produkty na dlouhou dobu přímým zdrojům tepla, nebo teplotám nižším než + 5°C.

V případě uskladnění produktů při teplotě blízké + 5°C, je vhodné, aby se před jejich použitím přenesly do míst, které mají vhodnou teplotu, aby se přizpůsobily k teplotě použití ne nižší + 10°C. Nezahřívejte produkt použitím přímého zdroje tepla, plamene, horkého tělesa apod.

Poklesy teploty zvyšují viskozitu produktu uvnitř balení, což způsobuje obtíže v jeho použití a zabraňuje nebo prodlužuje proces sušení a vytvrzování různých výrobků.

Pokud je žádáno nanesení **systému Wall2Floor NF** na vodorovné a svislé povrchy, na stejném místě, nejprve se doporučuje aplikovat systém na všechny svislé plochy a poté na vodorovné plochy.

V průběhu různých etap nanesení **systému Wall2Floor NF**, lepicí páska musí být odstraněna před finálním vytvrzením nanesené vrstvy.

Buďte pozorní, pokud je přípravek aplikován do sprchového koutu nebo na jiné povrchy vystavené styku s vodou. Nenechávejte stagnující vodu v dlouhodobém kontaktu s povrchem.

Je vhodné používat vždy nové nástroje nebo alespoň čisté, a je-li to nutné, vyměňte je po každé aplikaci.

OKOLNÍ PODMÍNKY PRO NANESENÍ

Při aplikaci musí být materiál chráněn před mrazem a silnými rozdíly teplot v průběhu implementačního cyklu. Neaplikujte při teplotě vzduchu, podkladu a produktu nižší než + 10°C nebo nad + 35°C nebo na přímém slunečním světle nebo na horké povrchy (i když ve stínu).

Pro aplikaci **systému Wall2Floor NF**, dodržujte tyto podmínky okolí a povrchu:

- Teplota: min. +10°C / Max. +30°C.
- Relativní vlhkost vzduchu: <75%.
- Teplota povrchu: Min. +10°C / Max. +30°C.
- Vlhkost povrchu: <4%

Podmínky odlišné od výše popsanych mohou způsobit neshody nebo závady chemicko-fyzikálních vlastností, stejně tak jako estetického výsledku **systému Wall2Floor NF**.

Ujistěte se, že jste použili potřebné množství materiálu, a to zejména v rozích, na ostrých hranách, na schodech. Je vhodné chránit rohy, ostré hrany, schody příslušnými chrániči úhlů.

PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE

(V závislosti na podmínkách prostředí: T = 25 ° C, HR = 60%)

Příprava povrchu vytváří ty nejlepší podmínky pro dosažení efektivního výsledku na technické úrovni a taktéž z hlediska výkonu systému. Mezi nejčastější příklady předchozí úpravy si musíme pamatovat na tlakové mytí, mytí kyselinou, leštění brusným papírem a diamantové broušení. Broušení je nejlepší řešení, protože se jedná o suchý proces, který nevyžaduje čekací dobu pro vysušení povrchu a nezanechává žádné zbytky čisticích chemikálií.

Povrch musí být čistý a suchý. Odstraňte všechny materiály a nečistoty, které by mohly narušit přilnavost systému W2F na povrch, a to cementové kaše, prach, uvolněné a odlupující se materiály, skvrny od oleje a tuků, vosky jakékoliv povahy, tmely a vodu odpuzující silikony, usazeniny od solí, nebo chemicky kontaminující látky.

Savé vodorovné plochy (kamenné povrchy, beton, potěr):

V případě nejednotného povrchu s odlišnou savostí, naneste za pomoci štětce vrstvu správně zředěného **Decofixu**.

Po uplynutí 2-4 hodin, na čistý a suchý povrch, naneste nerezovým hladítkem první vrstvu **Wall2Floor Rasal NF**. Vložte do první vrstvy **Wall2Floor Rasal NF** laminátovou síť s anti-alkalickým ošetřením a se jmenovitou hmotností gr/m² 80-90 ± 5%. Přiblížte okraje textilií tak, aby se nepřekrývaly.

Vyčkejte vysušení povrchu, obvykle 6-8 hodin, a naneste nerezovým hladítkem druhou vrstvu **Wall2Floor Rasal NF**, vyhladte povrch. Pokračujte v práci na mokřem povrchu tak, aby byl více kompaktní.

Jakmile plocha uschne, po přibližně 6-8 hodinách, aplikujte nerezovým hladítkem první vrstvu **Wall2Floor Top Coat NF (s pigmentem)**, předem smíchaný s **Wall2Floor Componente B**, vyhladte povrch.

Vyčkejte vysušení povrchu, okolo 6-8 hodin, a naneste nerezovým hladítkem druhou vrstvu **Wall2Floor Top Coat NF (s pigmentem)**, předem smíchaný s **Wall2Floor Componente B**, a zapracovávejte do povrchu v závislosti na požadovaném výsledku.

Na suchém povrchu, obvykle po 4-6 hodinách, odstraňte všechny přebytečné zbytky materiálu obroušením za pomoci brusného papíru P 400. Pak pečlivě vyčistěte povrch odsátím, aby se zabránilo hromadění prachu nebo částic, které by se mohly usadit na ošetřovaném povrchu a ušpinit ho.

Použitím mohérového válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, aplikujte vrstvu zředěného **Wall2Floor Primeru**. Rovnoměrně nanášejte Primer po celé ploše, přičemž dbejte na nasycení všech pórů povrchu.

V průběhu každé fáze nanášení produktu, nesmíte čekat déle než 72 hodin před nanesením další vrstvy na ty předchozí.

Na suchý a čistý povrch, po přibližně 10-12 hodinách, naneste s použitím mohérového válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, první vrstvu zředěného **Wall2Floor Clear Finish NF**.

Naneste produkt rovnoměrně po celé ploše beze zbytků. Věnujte pozornost rohům a úhlům.

Počkejte po dobu nezbytnou pro sušení, obvykle 4-6 hodiny a naneste za použitím mohérového válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, druhou vrstvu zředěného **Wall2Floor Clear Finish NF**.

Naneste produkt rovnoměrně po celé ploše beze zbytků. Věnujte pozornost rohům a úhlům.

Vyčkejte alespoň 24 hodin před tím, než začnete chodit po upraveném povrchu.

Doba úplného vytvrzení: za 7 dní.

Nesavé vodorovné plochy (plochy obložené keramikou, mozaikou, pískovcem):

Zkontrolujte plochost povrchu prostřednictvím pravítka, a pokud je to nutné, zahladte výstupky pomocí diamantového kotouče. Ujistěte se o dokonalé přiléhavosti povrchu provedením malých ran na povrchu. Pokud to bude nutné, odstraňte všechny špatně přilnavé části a obnovte povrch s pomocí produktů, které odpovídají chybějícím nebo odstraněným částem povrchu, tím samým učiníte navrácení jeho plochosti.

V případě spár mezi dlaždicemi s otvorem s hloubkou větší než 5 mm, **je nutné** je vyplnit vhodnými produkty před aplikací **systému Wall2Floor NF**.

Odstraňte všechny stopy nečistot, prachu a aplikujte pomocí válečku s krátkým chlupem vrstvu **Wall2Floor Athena** a pokryjte celý povrch, včetně spojů mezi dlaždicemi a rohy.

Aby nebyla ohrožena přilnavost, je potřeba aplikovat po sobě jdoucí vrstvy komponentů **systému Wall2Floor NF** podle časového intervalu mezi 8 a 48 hodinami od použití vrstvy **Wall2Floor Athena**.

Během výše uvedeného časového intervalu, naneste nerezovým hladítkem první vrstvu **Wall2Floor Rasal NF**. Vložte do první vrstvy **Wall2Floor Rasal NF** laminátovou síť s anti-alkalickým ošetřením a se jmenovitou hmotností gr/m² 80-90 ± 5%. Přiblížte okraje textilií tak, aby se nepřekrývaly.

Vyčkejte vysušení povrchu, obvykle 6-8 hodin, a naneste nerezovým hladítkem druhou vrstvu **Wall2Floor Rasal NF**, vyhladte povrch. Pokračujte v práci na mokřem povrchu tak, aby byl více kompaktní.

Jakmile plocha uschne, po přibližně 6-8 hodinách, aplikujte nerezovým hladítkem první vrstvu **Wall2Floor Top Coat NF (s pigmentem)**, předem smíchaný s **Wall2Floor Componente B**, vyhladte povrch.

Vyčkejte vysušení povrchu, obvykle 6-8 hodin, a naneste nerezovým hladítkem druhou vrstvu **Wall2Floor Top Coat NF (s pigmentem)**, předem smíchaný s **Wall2Floor Componente B**, a zapracovávejte povrch v závislosti na požadovaném výsledku.

Na suchém povrchu, obvykle po 4-6 hodinách, odstraňte všechny přebytečné zbytky materiálu broušením plochy se skelným papírem P 400. Pak pečlivě vyčistěte povrch odsátím, aby se zabránilo hromadění prachu nebo částic, které by se mohly usadit na ošetřovanou plochu a ušpinit ji.

Použitím mohérového válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, aplikujte vrstvu zředěného **Wall2Floor Primer**. Rovnoměrně distribuujte produkt po celé ploše, přičemž dbejte na nasycení všech pórů povrchu.

V průběhu každé fáze nanášení produktu, nesmíte čekat déle než 72 hodin před nanášením další vrstvy na ty předchozí.

Na suchou a čistou plochu, po přibližně 10-12 hodinách, naneste použitím mohérového válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, první vrstvu zředěného **Wall2Floor Clear Finish NF**.

Naneste produkt rovnoměrně po celé ploše beze zbytků. Věnujte pozornost rohům a úhlům.

Počkejte po dobu nezbytnou pro sušení, obvykle 4-6 hodiny a naneste použitím mohérového válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, druhou vrstvu zředěného **Wall2Floor Clear Finish NF**.

Naneste produkt rovnoměrně po celé ploše beze zbytků. Věnujte pozornost rohům a úhlům.

Vyčkejte alespoň 24 hodin před tím, než začnete chodit po upraveném povrchu.

Doba úplného vytvrzení: 7 dní

Savé svislé plochy (konglomerát různých minerálních povah, nové a staré omítky na bázi hydraulických pojiv, kamenné povrchy, betonové povrchy, nátěry organické povahy):

Pro aplikaci **systému Wall2Floor NF** na svislých plochách obecně platí stejný postup popsany pro aplikaci na savých vodorovných plochách.

V tomto konkrétním případě je možné upustit od použití **Wall2Floor Rasal NF** na plochy, které nevykazují žádné zvláštní vady, nebo které nebyly předmětem významné přípravné práce, jako jsou úpravy pro navrácení do původního stavu, rekonstrukce apod.

Pro aplikaci **systému Wall2Floor NF** na tento typ povrchu, postupujte podle níže uvedeného návodu:

V případě nehomogenních ploch a s odlišnou absorpční kapacitou, naneste za pomoci štětce vrstvu správně zředěného **Decofixu**.

Jakmile plocha uschne, po přibližně 2-4 hodinách, aplikujte nerezovým hladítkem první vrstvu **Wall2Floor Top Coat NF (s pigmentem)**, předem smíchaný s **Wall2Floor Componente B**, vyhladte povrch.

Vyčkejte vysušení povrchu, obvykle 6-8 hodin, a naneste nerezovým hladítkem druhou vrstvu **Wall2Floor Top Coat NF (s pigmentem)**, předem smíchaný s **Wall2Floor Componente B**, a zapracovávejte do povrchu v závislosti na požadovaném výsledku.

Na suchém povrchu, obvykle po 4-6 hodinách, odstraňte všechny přebytečné zbytky materiálu broušením plochy brusným papírem P 400. Pak pečlivě vyčistěte povrch odsátím, aby se zabránilo hromadění prachu nebo částic, které by se mohly usadit na ošetřovaný povrch a ušpinit ho.

Použitím mohérového válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, aplikujte vrstvu zředěného **Wall2Floor Primeru**. Rovnoměrně naneste produkt po celé ploše, přičemž dbejte na nasycení všech pórů povrchu.

V průběhu každé fáze nanášení produktu, nesmíte čekat déle než 72 hodin před nanášením další vrstvy na ty předchozí.

Na suchý a čistý povrch, po přibližně 10-12 hodinách, naneste za použití mohérového válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, první vrstvu zředěného **Wall2Floor Clear Finish NF**.

Naneste produkt rovnoměrně po celém povrchu beze zbytků. Věnujte pozornost rohům a úhlům.

Počkejte po dobu nezbytnou pro sušení, obvykle 4-6 hodiny a naneste za použití mohérového válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, druhou vrstvu zředěného **Wall2Floor Clear Finish NF**.

Naneste produkt rovnoměrně po celém povrchu beze zbytků. Věnujte pozornost rohům a úhlům.

Doba vysušení: 24 hodin.
Doba úplného vytvrzení: 7 dní.

Nesavé svislé plochy (plochy obložené keramikou, mozaikou, pískovcem):

Zkontrolujte plochost povrchu prostřednictvím pravítka, a, pokud je to nutné, zahladte výstupky pomocí diamantového kotouče. Ujistěte se o dokonalé přiléhavosti povrchu provedením malých ran na povrchu. Pokud to bude nutné, odstraňte všechny špatně přilnavé části a obnovte povrch s pomocí produktů, které odpovídají chybějící nebo odstraněné části povrchu, tím samym učiníte navrácení jeho plochosti.

V případě spár mezi dlaždicemi s otvorem a hloubkou větší než 5 mm, **je nutné** je vyplnit vhodnými produkty před aplikací **systému Wall2Floor NF**.

Odstraňte všechny stopy nečistot, prachu a aplikujte pomocí válečku s krátkým chlupem vrstvu **Wall2Floor Athena** a pokryjte celý povrch, včetně spojů mezi dlaždicemi a rohy.

Aby nebyla ohrožena přilnavost, je potřeba aplikovat po sobě jdoucí vrstvy komponentů **systému Wall2Floor NF** podle časového intervalu mezi 8 a 48 hodinami od použití vrstvy **Wall2Floor Athena**.

Během výše uvedeného časového intervalu, naneste nerezovým hladítkem první vrstvu **Wall2Floor Rasal NF**. Vložte do první vrstvy **Wall2Floor Rasal NF** laminátovou síť s anti-alkalickým ošetřením a se jmenovitou hmotností gr/m² 80-90 ± 5%. Přiblížte okraje textilií tak, aby se nepřekrývaly.

Vyčkejte vysušení povrchu, obvykle 6-8 hodin, a naneste nerezovým hladítkem druhou vrstvu **Wall2Floor Rasal NF**, vyhladte povrch. Pokračujte v práci na mokřém povrchu tak, aby byl více kompaktní.

Po uschnutí povrchu, obecně po 6-8 hodinách, aplikujte nerezovým hladítkem první vrstvu **Wall2Floor Top Coat NF (s pigmentem)**, předem smíchaný s **Wall2Floor Komponente B**, vyhladte povrch.

Vyčkejte vysušení povrchu, obvykle 6-8 hodin, a naneste nerezovým hladítkem druhou vrstvu **Wall2Floor Top Coat NF (s pigmentem)**, předem smíchaný s **Wall2Floor Komponente B**, a zapracovávejte do povrchu v závislosti na požadovaném výsledku.

Na suchém povrchu, obvykle po 4-6 hodinách, odstraňte všechny přebytečné zbytky materiálu broušením plochy brusným papírem P 400. Pak pečlivě vyčistěte povrch odsátím, aby se zabránilo hromadění prachu nebo částic, které by se mohly usadit na ošetřovaný povrch a ušpinit ho.

Za použití mohérového válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, aplikujte vrstvu zředěného **Wall2Floor Primeru**. Rovnoměrně nanášejte produkt po celém povrchu, přičemž dbejte na nasycení všech pórů povrchu.

V průběhu každé fáze nanášení produktu, nesmíte čekat déle než 72 hodin před nanesením další vrstvy na ty předchozí.

Na suchý a čistý povrch, po přibližně 10-12 hodinách, naneste použitím mohérového válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, první vrstvu zředěného **Wall2Floor Clear Finish NF**.

Naneste produkt rovnoměrně po celém povrchu beze zbytků. Věnujte pozornost rohům a úhlům.

Počkejte po dobu nezbytnou pro sušení, obvykle 4-6 hodiny a naneste pomocí mohérového válečku pro parkety nebo válečku pro smalt, druhou vrstvu zředěného **Wall2Floor Clear Finish NF**.

Naneste produkt rovnoměrně po celém povrchu beze zbytků. Věnujte pozornost rohům a úhlům.

Doba vysušení: 24 hodin.

Doba úplného vytvrzení: 7 dní.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dráždivý / Nebezpečí vážného poškození očí / Dráždí kůži / Uchovávejte mimo dosah dětí / Vyhněte se kontaktu s očima / Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc / Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu očí / obličje / Nevdechujte prach / V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte mu obal nebo štítek.

Výrobek musí být přepravován, používán a skladován v souladu s platnými hygienickými a bezpečnostními normami; nechte zbytky úplně vyschnout a zacházejte s nimi, jako se zvláštním odpadem. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

NB COLORIFICIO Novacolor zaručuje, že informace uvedené v tomto technickém listu se zakládají na svých nejlepších technických a vědeckých zkušenostech a znalostech; avšak nenese žádnou odpovědnost za dosažené výsledky, následující jejich využití, protože podmínky použití jsou mimo jeho kontrolní kapacity. Doporučuje se vždy zkontrolovat, zda je výrobek přizpůsobený konkrétnímu případu. Tento list nahrazuje všechny předchozí listy.